



Technisches Datenblatt

Agrarstretchfolie – FN5 – 25mic.

Eigenschaften:	Einheiten	Werte	Test Methode
Durchschnittliche Stärke	Micron	25	UNE EN – ISO 4593
Streckspannung - Maschinenrichtung - Querrichtung	Mpa	16 12	UNE ISO 527-1/3 UNE ISO 527-1/3
Zerreifestigkeit - Maschinenrichtung - Querrichtung	Mpa	38 32	UNE ISO 527-1/3 UNE ISO 527-1/3
Bruchdehnung - Maschinenrichtung - Querrichtung	%	560 800	UNE ISO 527-1/3 UNE ISO 527-1/3
Schlagfestigkeit (Dart test) Dyn. Schlagstärkte	N	> 3	UNE – EN ISO 7765-1. Methode A
Reifestigkeit - Maschinenrichtung - Querrichtung	Grs.	185-200 500-600	UNE – EN ISO 6383-2 UNE – EN ISO 6383-2
U.V. Stabilisiert			
1 Jahr			
Maximale Strahlung: 140-150 Klys/Jahr ohne Beeinflussung von anderen Zusatzstoffe. Einige Pestizide, Dünger, Herbizide, Öle und andere Zusatzstoffe sorgen zur schnelleren Zersetzung der Folie.			

Unserer Umwelt zuliebe sind alle unsere Folien auf **gewachstem Pappkern**.